

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

Servizio Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali

Unità Operativa 11 – Sezione per i Beni Bibliografici ed Archivistici

Progetto N. 19

Per lavori di restauro.....*APP XX D 33*.....*Animae amanti et penitentis*.....


.....
Da eseguirsi da parte del Laboratorio.....

.....
Spesa preventivata in €.813,31..+ IVA 22%...€.178,92..Totale €.992,23.....(in lettere)...novecentonovantadue/ventitre.....

I Progettisti

Il Dirigente dell'U.O. 11
(Dott.ssa Claudia Oliva)

VISTO IL SOPRINTENDENTE
(Dott.ssa Maria Elena Volpes)



DESCRIZIONE DEL VOLUME E STATO DI CONSERVAZIONE

Legatura: Descrizione - Stato di conservazione

Il volume si presenta in cattivo stato di conservazione.

La coperta, in pergamena rigida, si presenta vistosamente sporca, raggrinzita, e disidratata.

Sono presenti due vistose lacune, localizzate in corrispondenza dei tagli davanti. Le carte di guardia riportano annotazioni manoscritte ed ex libris della biblioteca di appartenenza

La cucitura, su 3 nervi, risulta essere tuttora funzionale. I capitelli, annodati in seta bicolore su anima in pergamena arrotolata, sono passanti all'interno della coperta.



Carte: Descrizione - Stato di conservazione

Le carte, ben consistenti, si presentano in cattivo stato di conservazione. Sono visibilmente sporche, con gore di umidità ed interessate tutte quante da vistosi camminamenti di anobidi.



Legatura: descrizione degli interventi di restauro

In seguito al distacco, si effettuerà un'accurata pulizia della coperta, che sarà restaurata e riutilizzata. La nuova cucitura riproporrà quella originaria, con 3 nervi insistenti sulle tracce originali. Si riutilizzeranno, dopo il restauro, le carte di guardia originali. Si annoderanno nuovi capitelli in seta bicolore verde a gialla.

Carte: descrizione degli interventi di restauro

In seguito alla collazione, si effettuerà un'accurata spolveratura, si determinerà il pH e si valuterà la solubilità degli inchiostri, effettuandone il test su carte differenti. All'esito negativo di quest'ultimo, si passerà alle fasi per via umida, comprendenti il lavaggio, la deacidificazione in soluzione semisatura di $\text{Ca}(\text{OH})_2$, ed il successivo rinsaldo con Tylose MH 300P in soluzione al 2%.

Il restauro, laddove necessario, sarà effettuato con carta giapponese di idoneo spessore e colore. Non si interverrà su quelle sfrangiature che saranno ritenute naturali.

ANALISI DEI COSTI

Progetto n. 19

Ente di appartenenza: Biblioteca Comunale di Palermo

Condizioni del volume: vol. non scucito discrete cattive pessime

Composizione del volume: n. carte...39..... n. bifoli...20..... n. fascicoli.....5.....

Previsione dei tempi di esecuzione

Spolveratura:	20 sec. x carte n. 39	= min. 13
Controllo collazione:	15 sec. x carte n. 39	= min. 9,75
Scucitura:	40 sec. x bifoli n. 20	= min. 13,33
Prep. attrezz., test solub. inch., misur. del val. del pH:		min. 120
Lavaggio per immersione:	40 sec. x bifoli n. 20	= min. 13,33
Deacidificazione per immersione:	20 sec. x bifoli n. 20	= min. 6,67
Collatura o rinsaldo a pennello:	45 sec. a carta x n. carte 39	= min. 29,25
Restauro:	20 min. a carta x carte n. 39	= min. 780
Imbracatura o rinforzo piega:	210 sec. a fasc. x fascicoli n. 5	= min. 17,5
Distacco e recupero delle controguardie:		= min. 120
Distacco pergamena dai piatti:		= min. 60
Ricomposizione dei fascicoli:	60 sec. x fascicoli n. 5	= min. 5
Cucitura su n. 3 nervi:	60 sec. a nervo x fascicoli n. 5	= min. 15
Annodatura capitelli ornati rivestiti di seta:		min. 80
Pulitura della coperta:		min. 30
Restauro della coperta (pergamena):		min. 180
Riapplicazione pergamena restaurata:		min. 210.
Realizzazione custodia a pantofola:		min. 60

Totale minuti ...1762,83... = ore...29,38.

PREVENTIVO DI SPESA

A) Costi dei prodotti e materiali usati

Prodotto o materiale	Denominazione o tipologia	Quantità	Prezzo unit.	Importo a misura	Importo a corpo
Materiale vario	<i>Filo, spago, Ca(OH)₂ cotone, velo, Vinavil, tela, cartone, Tylose, alcool etilico, seta, ecc</i>				€ 10,00
Carta	Ingres, 90 gr./mq				
Carta	Ingres, 160 gr./mq				
Carta	Giapponese	3	€ 3,35	€ 10,05	
Pelle	Capra, concia al vegetale, circa 6/8 piedi ² = 0,56-0,75 m ²				
Pergamena	Agnello, I scelta, ca. 4 piedi ² = 0,37 m ²				
Pergamena	Capra. I scelta, ca.10 piedi ² = 0,93 m ²				
				TOTALE	€ 20,05

B) Costo della manodopera

Qualifica	N.	Costo orario	Ore di lavoro	TOTALE
restauratore	1	€ 27,00	29,38	€ 793,26

TOTALE COSTO (materiali + manodopera).....€ 813,31

IVA 22%.....€ 178,92

Totale complessivo.....€ 992,23

Il restauratore

Visto per la congruità del prezzo